

OSK 50UC240 モルタル試料硬化キャビネット

セメント試験装置



モルタル用湿度貯蔵キャビネット

3連ギャング型及び、キューブ型モールドに対応します。

対応試験規格：EN 196-1、ASTM C109

仕様

硬化温度	+ 20℃ +/- 1℃
湿度	95%±3%
電子制御可能な制御	温度と湿度
材質：	ステンレス
ラック数	6つの伸縮式キャビネットラック
総硬化容量	EN 196-1 40.1 x 40 x 160 mm
	4×6 = 24個の型
	ASTM C109 50×50×50mm
	10×6 = 60個の型
寸法	1400 x 800 x 1730 mm (WxDxH)
重量	350kg
電源	230V / 50Hz / 1200W

OSK オガワ精機株式会社

Email : sales@ogawaseiki.jp

v.1.0 180605