

OSK 40DP-62L0041

ブレン粒度計

セメントの粉体粒度

規格 EN 196-6 | ASTM C204 | AASHTO T153

この試験方法はブレン空気透過性装置を用いてポルトランドセメント、石灰及び類似の粉末粒度を測定します。

粒度の測定は比表面積(cm^2/g または m^2/kg)で表示されます。

弊社では4機種をご用意しております。

- 62-L0041/E 自動型
- 62-L0041/A EN準拠の手動型
- 62-L0041/C ASTM準拠の手動型
- 62-L0041/F PC制御 全自動型



62-L0041/A, 62-L0041/C

自動ブレン粒度計

(空気透過性)

この先進的な装置はEN 196-6規格及びASTM C204規格の自動方式求められる両方の要件を満たしています。

この装置を用いて得られた結果の正確さと精度は、手動式の結果を上回ります。

装置の校正は、例えば基準材質 NIST 114qなどのようなセメント表面基準サンプルを用いて行なう必要があります。最も精密な結果を得るためには温度調整された環境でのテストが求められます。

全体寸法: 170x300x410 mm

重量: 4.6 kg

AC100V、50/60Hz(変圧器付属)



62-L0041/E

全自動ブレン粒度計

PC制御による完全自動式の上位機種です。専用ソフトウェアが付属しており、試験結果の分析を効率化に行うことが可能です。

全体寸法: 170x280x410 mm

重量: 4.7 kg

AC100V、50/60Hz(変圧器付属)

※PC本体は含まれません。



手動ブレン粒度計

(空気透過性)

この型は鋼製スタンドに取り付けられたU-字管ガラスマンメーター装着の多孔円盤及びブランジャー及びステンレス製のセルで構成されています。装置はゴム吸引器、フィルターペーパーのパック付きで供給されます。

62-L0041/A(EN)と62-L0041/C(ASTM/AASHTO)の2機種の違いは各規格の要件に適したセルとブランジャーの寸法のみです。全体寸法: 220x170x470 mm
重量: 8 kg

品番

62-L0041/E

自動ブレン粒度計(空気透過式)

62-L0041/A

手動ブレン粒度計(同)EN規格準拠

62-L0041/C

手動ブレン粒度計(同)ASTM規格準拠

62-L0041/F

PC制御 全自動ブレン粒度計(同)

オプション付属品(手動型用)

62-L0041/2

マンメータ液 250 mL瓶

62-L0041/6

基準セメント, EN/ASTM 5 g パック

63-L0028/7

ガラス温度計 -10~+50°C

予備品

62-L0041/A1

62-L0041/A及び62-L0041/C用

U字管マンメーター

62-L0041/32

フィルターペーパー、100枚入り箱